

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՄԿԵ. Ն 950
գույքային համարը

Op. --

ህጌ ጋሌ ህፃኑ

№ **745**
հաշվառման համարը

Հանձնարարող օրյակադ Աղիտուի հանքավայր

մնական
տակար հանածոները Բազալտ

ղյունաբերական
րացման աստիճանը

Հազմեց	L.Գարրինյան ճարտարագետ-երկրաբան	--.--.--թ.
	ամսական, աղվանած, հայտնաբերում, պատմություն	պատմություն

Լստատեց Կ.Գաբրիելյան տնօրեն --..--..--Բ.


(ստորագրում, իսկական, պաշտոնը)

(ստորագրում)

(ստորագրում)


Գլխավոր խմբագիր՝ ՄԱՐԿԱՆՍ ԿՐԻՍՏՅԱՆ

ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ


ըկարամական ֆունդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրություն	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկրաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		22.09.2010թ

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ԲԱՐՏԵԶԸ

Մասշտաբ 1:50 000



57/3



Q_{IV}	Ժամանակակից ալյուվիալ, դելյուվիալ և պրոլյուվիալ առաջացումներ:	J₃	Միջին յուրա: Հրաբխածին ստվարաշերտ:
Q_{II}	Վերին չորրորդական: Բազալտային և անդեզիտաբազալտային լավաներ:	Pz	Պալեոգոյ: Հրաբխածին ստվարաշերտ:
Q_{II}	Ստորին-վերին չորրորդական: Իգմիսքրիտներ և տուֆեր:	+ P₃ +	Վերին օլիգոցեն - ստորին միոցեն: Գրանոդիորիտներ:
N₂³	Վերին պլիոցեն: Միսիանի ավազաքարակավային դիատոմիտային ստվարաշերտ:	+ P₂¹ +	Ետեոցեն: Միենիտ-դիորիտներ:
N₂²	Վերին միոցեն - ստորին պլիոցեն: Լիպարիտ, օբսիդիան:		Հրաբխային կոներ
P²⁻³	Օլիգոցեն: Անդեզիտներ, տուֆեր, տուֆափշրաքարեր:		Շաքիի բազալտների հանքավայր (տեղամասեր I և II)
P₂	Էոցեն - օլիգոցեն: Անդեզիտներ, տուֆեր և տուֆափշրաքարեր:		Հանքավայրի հարավային տեղամաս
P₂²	Միջին էոցեն: Պորֆիրիտներ, նրանց տուֆերը և տուֆափշրաքարեր:		Աղիտուի բազալտների հանքավայր
P₂²	Միջին էոցեն: Պորֆիրիտներ, տուֆիտներ, տուֆաքերթաքարեր:		

001. ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անճառի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիթը	Կազմելու տարին	Հանրագնահատման երկրաբանական ֆունդ
01	02	03	04	05
Ե			2010թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕՐՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաձայն տեղանիքների
01	02	03
Հանքավայր	Աղիտուի քաղախներ	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խտրը (գալարը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ՍԱԼԲԵԿԱ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայտատուի Հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Սյունիքի	Սիսիանի

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

**008. 1:200 000 Մ-ի
ՄՆՎԱՆԱՅՈՒՅԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՄԱՐԸ**

J-38-V

**009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ**

Հս. լայն.		Արև. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
39	29	45	05		

**010. ԲԱՑԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
մվ/ատ**

1517 / 1603

011. ՕՐՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղագիրը մոտավոր բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) **Հանքավայրը**
գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքից մոտ 14 կմ դեպի հարավ-արևելք, Որոտան գետի
ձախակողմյան ափից մոտ 0.2 կմ դեպի հյուսիս-արևելք, ք.Սիսիանի, գ.Աղիտուի և մոտակա բնակավայրերի
հետ կապված է ավտոճանապարհով: Մոտակա բնակավայրերն են՝ Նորավանք, Վաղուդին, Ուրծ գյուղերը:
Հանքավայրի հյուսիս-արևելյան մասում, 0.25 կմ հեռավորությամբ անցնում է Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհով:

**012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ
ՏԱՐԵԹԻՎԸ** 2009թ.

**013. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ** (հայտնաբերվածները, կազմակերպությունը, մաս-
ք, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդական և
հայտնաբերման այլ իրավիճակներ) **Լ. Դարբինյան,**

երկրաբանահետախուզական աշխ. իրականացվել են 2009-2010թթ. «ՆԵԴՐԱ» ՍՊԸ-ի կողմից «ՍԱԼԲԵԿԱ»
ՍՊԸ-ի աջակցությամբ և սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 10 ուղղաձիգ կարճամետրաժ
հորատանցքերով, որոնցից վերցվել են 5 հորատահանուկային նմուշ:

**014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՅԻՋԻԿԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ** (օրյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օրյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)
Հետախուզումը կատարվել է 2009-2010թթ. 4.7 հա տարածքի վրա:

016. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒՋԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԵՐԸ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՅՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

Աշխատանքի փուլերը, արդյունաբերական յուրացման տասնիմանր	Մկտման տարեթիվը	Ավարտման տարեթիվը	Մակերևութային լեռնային աշխատանքները			Ստորգետնյա լեռնային աշխատանքները, մ			Հորատում, մ			Փուլային աշխատանքների արժեքը, հազ. դրամ
			առուներ և խրամներ, մ ³	քայքայումներ, մ ³	հետախույզ աշխատանքներ և մաքրվածքներ, մ	ռադիակայաց	հորիզոնական	ընդամենը	սյունակային	հարվածային	ընդամենը	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Երկրաբանահետախույզական	10.2009թ.	09.2010թ.	-	-	-	-	-	-	116.9	-	-	-

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒՋԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

(Համաքարային ու ընդհանուր օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ընկնող ծախսերը ըստ կարգերի և այլն)

018. ՀԵՏԱԽՈՒՋՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ (փաստացի հետախույզական ցանցը, հետախույզման խորությունը, հետախույզական փորվածքների տեսակը, մոնիթորինգը և այլն) Աղիտուի հանքավայրի ըստ փաստացի ձևավորված հետախույզագանգի (հորատանցքերի միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը չի գերազանցում 80-170 մ) հետախույզված պաշարները գնահատվել են A կարգով: Հորատվել է 10 հորատանցք 6-25.6 մ խորությամբ: Ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով վերցվել են 5 հորատահանուկային նմուշներ:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կառուցվածքի անվանումը (խաշորներից մինչև փոքր)	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
Բազարչայի	սինկլինալ

020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԸ

Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02

021. ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀՄԿՈՒՄ

(Օձ-ի մարմնի տեղադիրքը, պիկետաժի և դիպոնկաժի խախտումները, տեղադիրքը պայթյամբ կառուցվածքում)

Ուսումնասիրության շրջանում առանձնացվում է միայն խաշոր Բազարչայի սինկլինալը՝ հստակ արտահայտված քներով: Սինկլինալի առանցքը անցնում է գ. Բազարչայի միջով և ձգվում մինչև Ամուլսար լեռը: Զորրորդական ժամանակում տեղի են ունեցել շրջանի առանձին հատվածների բարձրացում և իջեցում, որոնց արտացոլման համար ծառայում են Էրզիտնային և ակկումույառիվային դարավանդները: Բազի պիկետաժային տեղաբաշխմանը, ուսումնասիրվող շրջանում զգալի տարածում են գտել մաս խզվածքային խախտումները:

022. ՀՍԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (նպատակ, ֆորմացիաները, ֆորմացիաները և այլն) ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի կենտրոնական մասը հիմնականում կազմված է հրաբխածին և հրաբխածնաանստվածքային ապարներից: Այս շրջանի շերտագրական մասնատումը ինչ որ աստիճանով պայմանական է, այն կատարված է հարևան շրջանների նմանակությամբ, քանի որ ունի բավականին բարդ երկրաբանական կառուցվածք:

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (օկլինի տեսքի էկոնոմները և տեսքը, նստվածքային համադրությունը) Երկրաբանահետախույզական աշխատանքներով պարզվել է, որ հետախույզության սահմաններում բազալտների հաստվածքը ձևաբանորեն ներկայացված է մերձմակերևույթային սակավաքեր-քեր տեղադրմամբ շերտաձև մարմնի տեսքով:

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հրաբխային

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ		
Տարածական	Պրաֆիլ	Երակատային ընդհանուր
01	02	03

026. ՕՔՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ	
Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Միջին-վերին չորրորդական	

027. ՕՔՅԵԿՏԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ	

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ			
Էկոնոմային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
ավազակավեր, կավաավազներ, դիատոմիտային կավեր	հատակ	հին ալյուվիալ-դելյուվիալ պլիոցենի նստվածքներ	
ծակոտկեն և խիստ ճեղքավորված բազալտներ	օգտակար հաստվածք	վերին չորրորդական	
ավազներ, կավավազ, կավ, բազալտներ	մերձմակերևույթային	չորրարդական ալյուվիալ-պրոլյուվիալ, ալյուվիալ-դելյուվիալ	

029. ՀԱՆՔԱՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, ինտենսիվությունը, արիալի լայնությունը և այլն) հին ալյուվիալ-դելյուվիալ պլիոցենի նստվածքներ, ավազակավային առաջացումներ, մոխրագույն կավավազներ, դիատոմիտային կավեր, վերին չորրորդականի հրաբխային խարամներ, ծակոտկեն քեր և կտորների (մի քանի մմ-ից մինչև 1.0 սմ) չափերով, վերին չորրորդականի բազալտներ (օգտակար հաստվածք), որոնք ունեն բազ-մոխրագույնից մինչև մուգ-մոխրագույն երանգներ, ծակոտկեն են և խիստ ճեղքավորված, ժամանակակից նստվածքներ (0.3-2.0 մ) ներկայացված ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և ալյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումների (ավազի, կավավազի, կավերի, բազալտների 2.0-10.0 սմ չափերի կտորների) կազմով:

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ֆորմացիան, ֆազիան, համալիր, շերտախումբը, սովորաշերտը, եզրայինները, տեղադրությունը, տեկտոնիկան և այլն)

57/6

031.ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (բանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, համընթացման թվականը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Բազալտներ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 համընթացման, հաշվարկվել է Q = 464 882 մ³ պաշար:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը			
				մվ	ստ				
	01	02	03	04	05	06			
1	Բազալտներ	1							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առատության տեղադրման խորությունը, մ մվ/ստ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		մվ/ստ	միջինը	մվ/ստ	միջինը	մվ/ստ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձ հորիզոն.						18.7	0.3 - 2.0	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և դիպլոմատիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սնվածման բնութագիրը և այլն)
Բազալտային լավան արտավիժման ընթացքում շարժվելով հյուսիսից-հարավ գետերի ոլորտում հուններով, հարբեցրել է տեղանքի հին ռելիեֆը: Հետագայում, Էրոզիոն գործունեության հետևանքով, լավային գոգահովիտը վերին չորրորդական ալյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումների հետ հալման մասերում կտրտվել է իջվածքներով (դարափուլերով)՝ բազալտների հոսքի տեսանկյունի 5-15 մ հզորությամբ:

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՉՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, %

Հ/Հ	Օգտակար հանածոն (հանքաքար)		Կիրառումը		SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO					
					նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը				
	01		02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1	Բազալտներ		շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ		54.45/55.01	54.71	0.99/1.40	1.25	20.11/21.97	21.13	7.09/7.51	7.33						
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1			6.44/6.72	6.57	5.39/5.81	5.64			1.12/1.5	1.32	1.1/1.3	1.23			<0.10	<0.10	0.2/0.33	0.176
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Չլուծվող մնացորդ		Կորուստները շիկացման ժամանակ	
	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																		
2																	0.28/0.5	0.36
3																		
4																		
5																		
6																		

037. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՖԻԶԻԿԱԼ - ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հատկությունները	Ջերմաստիճանը, °C	Մոտեցման ցիկլերի թվաքանակը	Չափման միավորը	Մեծությունը	
						նվ / ստ	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08
Բազալտներ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	Ծավալային զանգվածը	-	-	կգ/մ ³	-/-	2647
		Խճի լիքային խտությունը	-	-	կգ/մ ³	1183/1212	1196
		Ավազի լիքային խտությունը	-	-	կգ/մ ³	1330/1394	1362
		Իրական խտությունը	-	-	գ/սմ ³	-/-	2.92
		Ծակոտկենությունը	-	-	%	-/-	9.4
		Ջրակլանումը	-	-	%	1.0/1.6	1.3
		Ավազի քանակը խճի մեջ	-	-	%	7.2/8.0	7.6
		Փոշենման և կավային հատիկների պարունակությունը	-	-	%	0.5/0.7	0.6
		Թիթեղային և ասեղնաձև հատիկների պարունակությունը	-	-	%	9.7/11.7	10.4
		Խճի ամրությունը սեղման ժամանակ, կորուստը ըստ զանգվածի	-	-	%	10.23/12.95	11.52
		Թույլ ապարների պարունակությունը	-	-	%	1.24/1.70	1.39
		Չանգվածի կորուստը 25 փուլ սառնեցում-հալեցումից հետո	-	-	%	5.35/6.20	5.79
		Փափկեցման գործակիցը	-	-	-	-/-	0.85
		Սառնադիմացկունությունը	-	-	-	-	0.80

038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ

039. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԳՆԵՐ040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՐԵՐԻ (ՀԱՆՔԱԶԱՐԻ) ՀԱՏԻԿԱԶՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ57/9

041. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՍԽՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Միկրոսկոպի տակ ապարների ստրուկտուրան պորֆիրային է՝
միկրոլիտային կառուցվածքով: Պորֆիրային առաջացումները ներկայացված են պլագիոկլազով, պիրոքսենով, բազալտային եղջրաքարով: Հանքաքարային միներալը ներկայացված է մագնետիտով:

042. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածո (հանքաքար)	Բնկերների ապարատեսակը (միներալներ)	Բնկերների չափերը, մմ մզ / սմ	Բնկերների պայտնակությունը, % մզ / սմ	Հզկվածությունը
01	02	03	04	05

043. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ԿԱԶՄԻ ՈՒ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հանքավայրի բազալտները ներկայացված են մոխրագույն, մուգ-մոխրագույն երանգներով, իրար հետ կապված հետզհետե ու աննկատ փոխանցմամբ և դրանց միջև սահմանագծումը հնարավոր չէ: Բացի այդ բազալտների վերին հատվածում (մինչև 0.2-2.0 մ) դրանք խիստ ճեղքավորված են, կոտրտված (հոլմահարված գոտի): Ըստ ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների, քիմիական և միներալային կազմերի, կառուցվածքային առանձնահատկությունների, բազալտների այդ գոնատեսակների համանմանության պատճառով, դրանք դիտարկվում են որպես մի ամբողջություն: Ըստ քիմիական կազմի բազալտները համասեռ են, ըստ ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշների՝ գործնականում կայուն:

044. ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Օգտակար հանածո	Արտադրանքի տեսակը	Ապրանքանիշ (կարգը, տեսակը)	Դասը, մմ	Չափման միավորը	Ծանոթություն	Ելքը		
						նվազագույն	առավելագույն	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08	09
Բազալտներ	Խիճ			%		92.8	92.0	92.4
	ավազ			%		7.2	8.0	7.6

045. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(Տեխնոլոգիական փորձարկումները և դրանց արդյունքները)

Լարդրատոր ուսումնասիրությունները կատարվել են «Քար և սիլիկատներ» ՓԲԸ-ի «Շինարարական նյութերի ֆիզիկատեխնիկական փորձարկումների գիտահետազոտական կենտրոն»-ի լաբորատորիայում, որտեղ փորձարկման են ենթարկվել բազալտի 5 նմուշներ, որոնց ջարդման արդյունքում ստացված խճից որոշվել են քիմիական կազմը, ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, բազալտների հատիկաչափական կազմը, ինչպես նաև բազալտից ստացված խճի, կոպճի և ավազի հատիկաչափական կազմը: Բոլոր հատկություններով բազալտն բնութագրվել է կայուն ցուցանիշներով և լիովին բավարարել «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխատանքների համար» 8267-95 և «Ավազ շինարարական աշխատանքների համար» 8736-95 ՀՍ ՉՈՍ-երի տեխնիկական պահանջներին:
--

046. ԿՈՆԴԻՑԻԱՆ

(Ժամանակավոր կամ մշտական կանդիդատների տեսակը, կազմադրելը, կազմման տարին, կազմակերպությունը, կանդիդատի հաստատումը, կանդիդատի հաստատման կամ չեղյալ անելու տարին, էլեմենտային պարամետրերն ու սրժանցները, և այլ տվյալներ կանդիդատի պարտությունների վերջին արձանագրության նստատեղից նետո)

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափոսմ միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափոսմ միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Բազալտ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	Քլոկ 1-Ա 772	հազ.մ ³	464.9	-	464.9	-	-	-	464.9	-	464.9

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափոսմ միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՄԱԿԱՔԱՅՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափոսմ միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(զատակարգման բարդության խանգարումը, հեղինակները, տարբերակը, մեթոդը, պաշարների հաշվարկման վերջին խառնուրդները, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարբերակը, հաստատված կամ չեղյալ պղծված, հաշվեկշռում հաշվառման տարբերակը, հաշվեկշռից դուրս գրման տարբերակը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասակարգման պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ բարդության խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին խմբին: Լ.Գարբինյան: Հորատվել է 10 հորատանցք 6-25.6 մ խորությամբ, 110.5 մ ընդհանուր ծավալով, որոնցից միայն 6 հորատանցքով է հայտնաբերվել բազալտի կոնդիցիոն հաստվածք՝ հիմնականում ուսումնասիրության լիցենզիայի սահմաններում:

052. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման ինժեների նշանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղբյուրացումը, %		Հանագործման առավելագույն խաղաղությունը, մ	
	մախաց.ժ.	փաստ.	մախաց.ժ.	փաստ.	մախաց.ժ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք	-	-	-	-	18.7	-

053. ՄԱԿԱՔԱՅՈՒՄ

Ծավալը, մլն.տոն.	Հզորությունը, մ հզ / առ	Գ ը ր ծ ա կ ի ճ ր		
		տեսակը	չափակումային	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.0448	1.5/1.8 միջ.1.8	երկրաք.	մ ³ /մ ³	0.096

054. ՀԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Աղիտուի բազալտների հանքավայրը բնութագրվում է բավականին բարենպաստ լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմաններով՝ բացահանքով շահագործման համար: Աղիտուի բազալտների հանքավայրի բազալտները հետազոտվել են օգտակար հաստվածքի ամբողջ հզորությամբ և դրա միջին հզորությունը հետախուզված մակերեսում կազմում է 18.7 մ, մակարացման գումարային հզորությունը (բերվածքների և փուշտաշերտի) կազմում է 1.8 մ: Օգտակար հանածոյի մարմինը ներկայացնում է բավականին կայուն շերտաման հաստվածք, որը բնութագրվում է սակավաթեր տեղադրմամբ: Գնահատվող հանքավայրի բազալտները ծակոտկեն և բեթե են: Օգտակար հաստվածքի զարգացած մեղրավորվածությունը կօժանդակի դրա արդյունավետ մշակմանը: Մակարացման աշխատանքները կարելի է իրականացնել բուլդոզերով, առանց հորատապայթեցման աշխատանքների կիրառման: Հանքավայրի ապարները բավականին կայուն են, օգտակար հաստվածքի ապարներում միակցող ուժերը պահպանում են դրանց կայունությունը նույնիսկ բացահանքի աստիճանների ուղղաձիգ դիրքի դեպքում:

055. ՀԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմաններ, ջրատար հորիզոնների լիքային մակարդի և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մոկայնակը, ջրահանքերը փորվածքում)

Հանքավայրում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման ընթացքում հատուկ հիշրոներկրաբանական հետազոտություններ չեն կատարվել: Հանքավայրում անցկացված հետախուզական փորվածքներում գրունտային ջրերի առկայություն չի բացահայտվել: Օգտակար հաստվածքում բացակայում է ջուրը, հանքավայրին չի սպառնում ջրերի մուտք տեղումների դեպքում՝ լավ դրենաժի առկայությամբ:

056. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի ամերածեշտության ծախսման ծավերը)

Տեխնիկական ջուրը կարելի է վերցնել հանքավայրի մոտակա բնակավայրերից, ջրատար տրանսպորտով կրելու միջոցով: Խմելու ջրով բացահանքը կարող է մատակարարվել Աղիտուի արբյուրներից, բավարար հիմքեր են տալիս եզրակացնելու, որ ապագա լեռնաշահագործական աշխատանքների իրականացման հիշրոներկրաբանական պայմանները բարենպաստ են:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Բազալտների պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները - 464.9 հազ.մ³
 Կորզվող պաշարները - 440.0 հազ.մ³
 Մակարացման ապարների ծավալը բացահանքի տախմաններում - 44.7 հազ.մ³
 Մակարացման միջին գործակիցը - 0.096 մ³/մ³
 Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ՝
 - օգտակար հանածոյի զանգվածի - 11.4 հազ.մ³
 - մակարացման ապարների - 1.1 հազ.մ³
 - խճի - 20.0 հազ.մ³
 Տարեկան շահագործական ծախսերը - 59925.6 “--”
 Խճի ինքնարժեքը - 2996.3 դրամ/մ³
 Խճի իրացման գինը - 4000 դրամ/մ³
 Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 80000.0 հազ.դրամ
 Տարեկան շահույթը - 20074.0 հազ.դրամ
 Բացահանքիմ հիմնական արտադրական ֆոնդերը - 49500.0 հազ.դրամ
 Շահութաբերությունը՝
 արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ - 40 %
 շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 33 %

058. ՀՈՒՄԲ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ՍԱԼԲԵԿԱ» ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Հետախուզված հանքավայրի տարածքը գտնվում է գյուղատնտեսության համար անօգտագործելի, քուսագուրկ և քարքարոտ տարածքում: Բազալտների արդյունահանումը նախատեսվում է կատարել առանց հորատաայայրեցման աշխատանքների: Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների իրականացումը (հիմնականում լեռնային սարքավորումների սարքին վիճակում աշխատացնելը) նվազագույնի կհասցնի շահագործման աշխատանքների բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հետաևկարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕՔՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՄԿՁԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

[illegible]