

38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Учб. 950
гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 312

ТГФ

№ _____

Союзгеолфонд

Объект учета Чатын-Дворское

Полезные ископаемые асбест кризотилловый

Составил Погосян А.Г., геолог I кат.
фамилия, и., о., должность

Погосян
подпись

12 05
дата 1998 г.

Проверил Исаханян А.Е., зав. сектором
фамилия, и., о., должность

Исаханян
подпись

21 05
дата 1998 г.

Утвердил Шахян Г.Г., исп. дир. ГАОЗТ
фамилия, и., о., должность

Шахян
подпись

21 05
дата 1998 г.

Организация ГАОЗТ "Геоэкономика" Упр. геод. Мин. охраны природы РА
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
республиканский	Цатурян Р.С.	начальник	<u>Цатурян</u>	<u>30.10</u> <u>1998</u> г.
геолфонд		геолфонд		

38/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:10 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|---|
| | Верхний сенон. Мergелистые известняки. |
| | Нижний сенон. Слабо серпентинизированные перидотиты и дуниты ("ядра" исходных пород). |
| | Нижний сенон. Серпентиниты смешанного состава по перидотитам. |
| | Нижний сенон. Дуниты серпентинизированные. |
| | Листвениты (кварц-карбонатные породы). |
| | Асбестоносность непромышленная (просечки и редкие единичные жилки). |
| | Контуры асбестоносных участков. |

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:500000



▲ 1 Пр-ние Чатин-дзорское.
▲ М-нця: 2 Саригюхское; 3. Шоржинское.

○ Населенный пункт.

--- Автодорога

— Железная дорога.

— Река и водоток.

--- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	1
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	3/2			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Чатин-Дзорское (Чатин-Даринское)

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Севано-Амасийский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Севанский рудный район	Шоржинское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Гехаркуникский марз		Красносельский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7)

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

К-38-XXXIV

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
40	26	45	27		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

2000 / 2080

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1200	600	0,6

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, В 2 км к ЮВ от с. Джил, на правом берегу р. Чатин-Дзор... ж.-д. ст. Шоржа в 13 км. Район экономически освоен и обеспечен электроэнергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1983	Мингео СССР	Упр. геологии АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (пересоткрыватели, виды, методы работ, Корчагина Н.С. поисковые работы на хризотил-асбест.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
Геол. съемка 1:200000	1940	1940
регион. гравиметрия	1959	1959
регион. магнитометрия	1959	1959
регион. электрометрия	1968	1968
Геол. съемка 1:50000	1976	1980
Общие поиски	1983	1985
поиск. - оцен. работы	1985	1987

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, мето- дика проведения г.-р. работ и др.)
Составлена схем. карта Джиль-Бабаджанской группы проявл. асбеста М1:100000.
1983-85 гг.
Проходны: 6 скв. гл. до 30 м (144 м), 3 шурфа гл. до 10 м (120,9 м), 1 канава-120 м. Все выработки опробованы.
1985-87 гг.
Проходны: 4 скв. гл. 20-30 м, 3 шурфа и 1 канава (объемы не даны). Все выработки опробованы.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	
СЕБАНСКИЙ	СИНКЛИНОРИИ	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР.ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ.структуре, пликативн.и дизъюнктивн.нарушения,формации,фаши,контакты,контроль,тела полезн.ископаем.)

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир.тела полезн.ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ контактово-метасоматический. П. мел.

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
известняк мергелистый	висячий бок	п. мел	п. сенон
периодит	лежащий бок	п. мел	п. сенон
пунит	лежащий бок	п. мел	п. сенон

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фаши, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.) Расположено у южного контакта габбро-диорит-периодитового массива (Джиль-Сатанахачский) с мергелистыми известняками.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Р	Код-во тел	Направления простирания		Преобл. направление падения	Характер залегания	Р	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м
			от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01		02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13
неопределенная		I	СЗ	ЮВ	ЮЗ	крутой		/	600	/	200	/		/
								/		/		/		/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (пликативн.и дизъюнктивн.нарушения,выдержанность тел по залег.и по мощн.,характер выклинивания,мощность,вид характеристика зон окисления,вторичного обогащения и др.) Материнские породы представлены дунит-гарисбургитами и ортопироксеновыми дунитами. Контакт с вмещающими породами тектонический.

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _B), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ породы серпентинизированы полностью. Минералы серпентина представлены глаукомом, дивардитом-2, реже хризотилом-2. Асбест (хризотил-3) явно сечет ранние минералы. У самого контакта массива асбестоносность представлена непромышленным типом жилкования-просечками. Несколько далее от контакта-мелкопрожилковым типом. Мощность прожилков 0,1-5,5 мм, что соответствует У, У1 и УП сортам хризотил-асбеста. Расстояния между прожилками 1,5-2 см. Проявление характеризуется наличием короткого волокна -1-4 мм.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Асбестоносный участок околонтурен у контакта канавой, проделанный вкрасе простирания массива, шуржами, проделанными через 15-20 м друг от друга для прослеживания асбестизации по простиранию и на глубину, а также скважинами на расстоянии 50-100 м. В керне асбест практически отсутствует.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Площадь распространения асбестового оруденения вдоль южного контакта можно увеличить.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	общие поиски	Корчагина Н.С.	1985	431406ш.	
отчет	поиск.-оцен. раб.	Корчагина Н.С.	1987	506506ш.	